

STÄDINSTRUKTIONER FÖR KALKSTEN / MARMOR – BYGGSTÄDNING / ”NY STEN”

GOLV

Grovsopa och dammsug golvytan noga. Om golvet varit dåligt skyddat under byggtiden kan stänk eller andra rester av cementbruk förekomma. Dessa kan vara mycket svåra att avlägsna, och skall mekaniskt avlägsnas på lämpligt sätt beroende på ytbearbetning.

Syror skall EJ användas då dessa kan skada stenen. Syror kan orsaka frätskador i stenen som är mycket svåra att återställa.

Efter dammsugning och torr mopning rengörs stenytan med en rengöringslösning av naturlig Grumme såpa, genom svabbning eller med kombimaskin.

Ibland förekommer en tunn ”cementhinna” på stenen beroende på för dålig rengöring efter fogning med fogmassa. Om hinnan ej avlägsnas vid skurning kan ytan skuras med nylonduk och vatten och därefter återupprepas skurning med såpa/tvållösning enligt ovan.

För att uppnå den rekommenderade balanspunkten där stenplattans yta mättats med såpa påföres såpalösningen ca 15-20 gånger tills ytan mättats med såpa/tvållösningen. Därefter torr mopas golvytan varvid eventuellt överskott av såpa arbetas in i stenytan.

En av såpa/tvål övermättad yta, som är blackig och matt, rengörs med vatten och eventuellt neutralt allrengöringsmedel och torr mopas därefter.

FÖNSTERBÄNKAR, BORDS- OCH BÄNKSKIVOR

Stenen rengöres efter montering med en såpa/tvållösning, ex. Grumme såpa. För att uppnå ett skydd av stenytan mot fläckar kan såpa/tvållösningen påföras upprepade gånger tills ytan mättats. Alternativt kan en olja, ex. paraffinolja, användas för att uppnå samma effekt.

STÄDINSTRUKTIONER - REGELMÄSSIG STÄDNING

Använd så torra metoder som möjligt såsom torr mopning eller dammsugning. Vid bunden smuts används en rengöringslösning av naturlig såpa/tvål, ex. Grumme såpa, i kombination med fukt/våt-mopning eller kombimaskin. Vid regelbunden användning av såpa/tvållösning tillförs stenen den balanserade porfyllnad som är nödvändig som ytskydd.

En av såpa/tvål övermättad yta, som är blackig och matt, rengörs med vatten och eventuellt neutralt allrengöringsmedel och torrsvabbas därefter.

STÄDINSTRUKTIONER – PERIODISK STÄDNING

Vid fläckborttagning gäller generellt att rengöringsmedel som innehåller syror, salter eller kalklösningsmedel EJ skall användas. Fläckborttagning skall ske med stor försiktighet. Generellt gäller att en snabb behandling är viktig för att förhindra fläckens spridning i stenen. Prov bör göras med enkla metoder före bruk av kemikalier. Vid användning av lösnings- och rengöringsmedel skall skyddsföreskrifter följas.

För ytterligare information se Skötsel Inomhus utgiven av Sveriges Stenindustriförbund.